

# COOL-LITE® SKN 154 COOL-LITE® SKN 154 II

VETRO PER IL CONTROLLO SOLARE  
AD ALTA SELETTIVITÀ

BUILDING GLASS ITALIA



SAINT-GOBAIN



Glass Forever è il nuovo percorso intrapreso da Saint-Gobain per arrivare al benessere delle persone passando da azioni reali basate sulla sostenibilità ambientale



# COOL-LITE® SKN 154 E 154 II

Combina le alte prestazioni all'eccellente neutralità, per un controllo solare ottimale ed un'alta efficienza termica

COOL-LITE® SKN 154 e SKN 154 II sono vetri a controllo solare ad alte prestazioni con una trasmissione della luce media del 52% e un'elevata protezione solare ( $g=0,28$ ).

## ISTRUZIONI PER L'USO

COOL-LITE® SKN 154 e SKN 154 II devono sempre essere assemblati in vetrata isolante. Il deposito va posizionato in faccia 2. Per entrambi i prodotti il deposito deve essere sbordato perimetralmente. COOL-LITE® SKN 154 II è la versione da temprata e può anche essere curvato.

Contattare il servizio clienti per altri spessori.

**I VETRI NON SONO TUTTI UGUALI!**  
Scopri perché...



**SAINT-GOBAIN**

Saint-Gobain Glass Italia S.p.A.  
www.saint-gobain-glass.it



## APPLICAZIONI

COOL-LITE® SKN 154 e SKN 154 II si adattano bene ad edifici residenziali o commerciali, dove è richiesta un'elevata protezione solare pur mantenendo un buon livello di luminosità naturale. Sul mercato residenziale, COOL-LITE® SKN 154 può essere utilizzato anche per la copertura delle verande o per le grandi finestre panoramiche.

## VANTAGGI

COOL-LITE® SKN 154 e SKN 154 II uniscono tutti i vantaggi del vetro con deposito ad alte prestazioni:

- un aspetto neutro e una bassa riflessione luminosa ( $RLe=19\%$ );
- trasmissione luminosa media del 52% e conseguente risparmio di luce artificiale;
- alta protezione solare ( $g=0,28$ ) per migliorare il comfort e ridurre il consumo energetico per l'aria condizionata;
- ottimo isolamento termico ( $Ug=1,0$   $W/m^2K$ ) che consente di ridurre i costi del riscaldamento.

## GAMMA

COOL-LITE® SKN 154 e SKN 154 II sono disponibili:

- negli spessori: 6mm, 8mm o 10 mm;
- dimensioni: 6000mm x 3210mm;
- base: PLANICLEAR® nella versione standard o DIAMANT® su richiesta.

COOL-LITE® SKN 154 è disponibile anche in vetro stratificato di sicurezza: STADIP® PROTECT e STADIP SILENCE® per un migliore isolamento acustico.

## PRESTAZIONI

COOL-LITE® SKN	154 E 154 II*
COMPOSIZIONE	6mm-16mm Argon-4mm
TRASMISSIONE LUMINOSA TL	52%
RIFLESSIONE LUMINOSA ESTERNA (RLe)	19%
RIFLESSIONE LUMINOSA INTERNA (RLi)	22%
FATTORE SOLARE (g)	0.28
SELETTIVITÀ	1.86
TRASMITTANZA TERMICA Ug	1.0 ( $W/m^2K$ )

\* Valori forniti in conformità alle norme EN 673 e EN 410 calcolati con riempimento di gas argon al 90%. Vetrata a controllo solare con deposito in faccia 2 e assemblata in vetrata isolante 6-16-4 con una lastra PLANICLEAR®.

I PRODOTTI COOL-LITE® PUOI TROVARLI QUI:

Distributore



Saint-Gobain Glass Italia Spa - a unico socio soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Saint-Gobain Glass France S.A. - Sede legale: Via Ponte a Piglieri, 2 - 56121 Pisa - Registro Imprese Pisa 00116650508 - R.E.A. Pisa n. 52199 - Capitale Sociale € 68.377.275,00 - CF e PI 00116650508. Saint-Gobain Glass Italia Spa si riserva di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati e le informazioni di cui al presente documento, le cui illustrazioni hanno valore meramente indicativo.